

## Centro TM#2K Rapid

### Produktbeskrivning

Centro TM#2K Rapid är ett vattentätt och självhårdande tvåkomponents- och cementlim för limning av Centro TM#F foliesystem för golv och vägg.

Limmet har en tixotrop-konsistens vilket ger en snabb montering samt god övervätning.

Kan med fördel användas på ickesugande underlag.

### Användningsområde

Centro TM#2K Rapid används som lim- och skarvförsegling till Centro TM#F foliesystem samt till montering av inner-/ytterhörn samt rörmanschetter.

Centro TM#2K Rapid kan användas på både sugande och täta underlag. Limmet kan även användas för skrapspackling/portätning av underlag innan montering av Centro TM#F-system.

### Underlag

Betong, lättbetong, lättklinker eller murverk som är putsad/spacklad med cementbaserad puts, uttorkad och godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel, gipsskivor eller lämpliga våtrumsskivor.

Sugande underlag primas med Centro XP Primer enligt produktdatablad.

I våtrum ska fallet/lutningen vara utförd innan tätskikt monteras/appliceras.

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor.

Underlaget ska vid tidpunkten för applicering uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven – se BKR:s branschregler (med tillägg); Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, fritt från olja, fett, torr, samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Svaga yt-skikt avlägsnas mekaniskt.

Relativa fuktigheten i underlaget bör ej överstiga 90 % (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt).

---

# Centro TM#2K Rapid

2023-07-04 Järfälla

Produktdatablad

---

Centro TM#2K Rapid kan användas vid temperaturer mellan +10–40 °C.

Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20 °C och ≤65 % RF, vid lägre temperatur och/eller högre RF förlängs tiderna.

## Blandning/applicering

Blanda först upp dispersionen till en jämn massa. Häll sedan ca hälften av pulverkomponenten i den våta dispersionen, blanda i 2–3 min. Häll sedan i resterande pulver och blanda noggrant. Låt massan vila i 2–5 min innan en ny kraftig omrörning genomförs. Omrörare av typ Collomix DLX eller motsvarande är att rekommendera. Eventuella små återstående klumpar påverkar ej produktens funktion.

Underlaget primas med Centro XP Primer. Applicera ett jämt lager med roller (ej korthårig) eller pensel, åtgång ca 400g/m<sup>2</sup>.

Montera Centro tätskiktsfolie och säkerställ god övervätning. Stryk med lämplig plastspackel från mitten av våden och ut till kanterna.

Centro TM#2K Rapid används även till montering av Centros inner- och ytterhörsmanschetter, rörmanschetter samt i alla täta skarvar. Tillbehören ska alltid monteras i våt Centro TM#2K Rapid.

Kontrollera regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda ytorna. Applicera endast så mycket lim som kan beläggas inom monteringstiden.

OBS! Läs alltid igenom aktuell Centro monteringsanvisning samt förpackningstexter och produktdatablad innan användning av produkten.

## Monteringstid

0–30 min

## Åtgång

Vid hellimning av Centro tätskiktsfolie: ca 0,4 kg per m<sup>2</sup>

---

# Centro TM#2K Rapid

2023-07-04 Järfälla

Produktdatablad

---

## Plattsättningsbar

Systemet är plattsättningsbart efter ca 4–6 timmar vid gynsamma förhållanden. Detta kräver ett absorberande underlag och att temperaturen ej understiger 20 °C under torktiden samt ej för hög RF i omgivningen.

## Förpackning

Plasthink med insats: 3 kg, 9 kg

## Hantering

Se säkerhetsdatablad på vår hemsida. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Förvaras oåtkomligt för barn. Lim på huden avlägsnas med tvål och vatten. Rengör verktyg och ohärdat limspill med vatten. Torkat lim avlägsnas mekaniskt.

## Hållbarhet – lagringstid

Hållbarhet och lagringstid; sex månader i obrutet originalemballage lagrat i miljö om 10°C – 40°C. Deponering härdad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokala föreskrifter.

## Brukstid

1–2 tim

## Arbetstemperatur

Minst +10 °C

## Färg

Grå

## Produktspecifikation

Typprovning: ETAG 022

Kontrollplan SP: System 2+

Produkttyp: Cement- och polymerbaserat- tvåkomponentslim

Centro kakel och klinker AB  
Girovägen 3  
175 62 Järfälla  
08-442 90 50  
www.centro.se  
Org.nr: 556061-8943

